

SUNLIT® TRIUMPH® MAX

1. Tanım

SUNLIT® TRIUMPH® MAX, kağıt ve karton için geliştirilmiş yüksek renk şiddetine sahip proses mürekkebidir. Normal ve perfektörlü makinelerdeki her türlü rotasyon, ticari ve ambalaj baskıları için uygundur. **SUNLIT® TRIUMPH® MAX**, renk şiddeti yüksek istenilen baskılarda kullanım için önerilen mürekkeptir.

2. Ürün Özellikleri*

SUNLIT® TRIUMPH® MAX Mürekkepleri:

- 4 renk proses set olarak kullanıma sunulmuştur
- Bitkisel yağ bazlıdır ve **mineral yağ içermez**
- **> %70'in üzerinde yenilenebilir malzeme içerir**
- Baskıda yüksek parlaklık verir
- ISO 2846-1'in renk şiddeti ihtiyaçlarının üzerindedir ve Uluslararası ISO12647-2 Baskı standardına uygun baskı yapılmasına imkan verir
- Emilme ve hava yardımıyla kurur, kuvvetli bir film tabakası oluşturur
- Yüksek pigmentasyona sahiptir
- **Kobalt bazlı kurutucu içermez**
- Haznede kurumaz

3. Ürün Uygunluğu*

3.1 Uygulamalar

SUNLIT® TRIUMPH® MAX, kağıt ve karton üzerinde kullanmak üzere geliştirilmiştir. Mürekkepler, tüm tip ve ebattaki ofset makinelerinde kullanıma uygundur. Aşağıdaki uygulamalar için ise uygun değildir:

- Hassas gıda ve sigara ambalajı baskılarında
- Susuz ofset baskı sisteminde
- Emici olmayan yüzeyler üzerine yapılan baskılarda
- Magenta ve Sarı renklerin poster baskısı kullanımında

3.2 Baskı altı malzemeleri:

SUNLIT® TRIUMPH® MAX, şu baskı altları için uygundur:

- Mat / yarı mat tüm kuşeler
- Tüm parlak kuşeler
- Her çeşit 1.hamur ofset baskı kağıtları
- Her çeşit kaplamalı ve kaplamasız kartonlar

*Baskı altı malzemesi kuruma ve parlaklık üzerinde etkiye sahiptir.

3.3 Vernik uygulaması

SUNLIT® TRIUMPH® MAX ile yapılan baskı üzerine yağ üstü yağ olarak, yağ bazlı ya da su bazlı vernik tatbikatı yapılabilir. UV lak uygulamasında, kuru üstü yağ olarak uygulamalarda ya en az 48 saat beklenmeli ya da UV lak tatbikatı öncesi Primer özellikli dispersiyon lak uygulanması tavsiye edilir.



4. Renk yelpazesi

SUNLIT® TRIUMPH® MAX bitmiş ürün olarak satışa sunulmaktadır.

Ekteki tablo dayanım özelliklerini özetlemektedir:

PROSES RENKLER	ÜRÜN KODU	İŞIK	SOLVENT	ALKOL	ALKALI
		ISO 12040**	ISO 2836	ISO 2836	ISO 2836
SUNLIT® TRIUMPH® MAX PROSES YELLOW	TPH41	5	+	+	+
SUNLIT® TRIUMPH® MAX PROSES MAGENTA	TPH39	5	+	+	-
SUNLIT® TRIUMPH® MAX PROSES CYAN	TPH38	8	+	+	+
SUNLIT® TRIUMPH® MAX PROSES BLACK	TPH24	8	-	+	-

**Daha fazla bilgi için, Sun Chemical temsilcisine başvurun

5. Genel Elleçleme

5.1 Depolama

SUNLIT® TRIUMPH® MAX Mürekkepleri 5 – 35 °C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar altında vakumlu kutuları açılmadığı müddetçe **minimum 36 Ay** raf ömrü vardır.

Fıçı ya da kovada sevk edilen mürekkepler imalat tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir. Bu tarihi geçen mürekkeplerin yüzeyi, kullanım öncesi kontrol edilmelidir, çünkü mürekkep yüzeyi oksijen ile temasta olduğundan kuruma başlamış olabilir. Ambalaj açıldıktan sonra, üzerinde kuruma başlamaması için mutlaka kullanılmalıdır.

Kartuşlar, hava temasını kesen bariyer özelliği sağlamaz. Mürekkep içerisine sirayet eden oksijen, sıcak ortamlarda ve çok uzun dönem depolamalarda içten içe kurumayı başlatabilir. Bu ambalajda imal edilen mürekkeplerle ilgili geçmiş tecrübelerle göre, mürekkepler 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

5.2 Bertaraf etme

Mürekkep atıkları, endüstriyel kurallara göre ve yerel, ulusal ve uluslararası yönetmelikler göz önüne alınarak bertaraf edilmelidir. Daha detaylı elleçleme bilgileri için MSDS'e bakınız.

6. Baskı Şartları

6.1 Önerilen Hazne suyu

SUNLIT® TRIUMPH® MAX Mürekkepleri için özel bir hazne suyu kısıtlaması yoktur, fakat SunChemical, en ideal baskı şartlarına ulaşılabilmesi için aşağıdaki hazne suyu kullanımlarını önermektedir:

SUNFOUNT 410, % 5-7 IPA aralığı ve normal sularda

SUNFOUNT 460, % 0-5 IPA aralığı ve alkol azaltılması istenilen sistemlerde

SUNFOUNT 480, % 3-6 IPA aralığı ve merdane parlamasına engel olma

SunChemical®

a member of the DIC group



Sun Chemical A.Ş.
10037 Sokak No. 4
AOSB, Çiğli,
35620 İzmir
Turkey
Tel: +90 376 88 90
Fax: +90 376 88 98
www.sunchemical.com

Ürünlerimiz profesyonel kullanıcılar için yapılmıştır. Burada verilen bilgiler, müşterilerimizin uygulamasına ürünlerimizin uygun olup olmadığını tespit etmek için verilmiştir. Ürünün performansı ve uygunluğu müşterinin makinasına, kullanma şartlarına ve basılan malzemeye bağlı kaldığından, netice ile ilgili bir garanti verememekteyiz. Ticari bir baskıya başlamadan önce müşterilerin kendi teknik spesifikasyon ve proses şartlarına göre bir uygunluk testi yapmalarını öneririz. Müşterinin amacına uygunluğu konusunda direk veya dolaylı olarak bu belgede bahsi geçen ürünlerin garantisi yoktur. Hiç bir durumda burada verilen bilginin kullanımından çıkabilecek hasarlardan Sun Chemical sorumlu tutulmayacaktır. Sun Chemical, iyileştirme maksatlı değişiklikleri bilgi vermeden yapılabilir.

Türkçe Versiyon 2
Temmuz 2017
Sayfa 2 / 3

Sistemde kullanılacak suyun kalitesi ile baskı sisteminin toplam özelliği, seçilecek hazne suyu cinsine ve kullanılacak IPA oranına etki etmektedir. İhtiyaç halinde SunChemical Teknik Servisi'ne müracaat ediniz.

6.2 Baskı Kalıpları:

SUNLIT® TRIUMPH® MAX Mürekkepleri, CTP ve (Positif/Negatif) her türlü alüminyum kalıp ile kullanıma uygundur.

6.3 IR Lamba Kullanımı

IR kurutucu kullanımını önermiyoruz, çünkü istifte arka vermeye sebep olabilir.

6.4 Makine Temizliği

SUNLIT® TRIUMPH® MAX Mürekkepleri kullanıldıktan sonra, makine normal herhangi bir solventle kolayca temizlenebilir.

7. Son kullanım güvenliği

SUNLIT® TRIUMPH® MAX Mürekkepleri bitkisel esaslı olarak imal edilmişlerdir.

Tüm Sun Chemical ürünleri, en son çıkan **CEPE/EuPIA Exclusion List** yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

Bu uygunluk durumu da, CLP Regulation (EC) No 1272/2008 yönetmeliğine göre, **kanserojen, mutajen, toksik** olarak **1A** ve **1B** kategorisinde **H340, H350** ya da **H360** ve **toksik** ya da **aşırı toksik** olma ibarelerinin yanında **H300, H301, H310, H330, H331, H370** ya da **H372** ibareleriyle sınıflandırılmış, işaretlenmiş ve paketlenmiş tüm hammaddelerin, en son çıkan **CEPE/EuPIA Exclusion List** yönergelerine uygun olarak yapılan bu imalatlarda kullanılacak hammadde listelerinden çıkarılmasını sağlar.

Müşterilerimize gönderdiğimiz mürekkeplerde, **kasten ya da bilerek Antimon, Arsenik, Kadmiyum, Krom (VI), Kurşun, Civa, Selenyum** içeren malzemeler **kullanılmamaktadır**.

Dokümanın bir kopyası EUPia websitesinde mevcuttur <http://eupia.org>

SUNLIT® TRIUMPH® MAX, EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

8. Teknik Destek / İletişim

Daha fazla bilgi almak için size en yakın Sun Chemical ekibi ile iletişim kurun veya <http://www.sunchemicalhelpdesk.com> web adresindeki Technical Help Desk'i ziyaret edin

SunChemical®

a member of the DIC group



Sun Chemical A.Ş.
10037 Sokak No. 4
AOSB, Çiğli,
35620 İzmir
Turkey
Tel: +90 376 88 90
Fax: +90 376 88 98
www.sunchemical.com

Türkçe Versiyon 2
Temmuz 2017
Sayfa 3 / 3

Ürünlerimiz profesyonel kullanıcılar için yapılmıştır. Burada verilen bilgiler, müşterilerimizin uygulamasına ürünlerimizin uygun olup olmadığını tespit etmek için verilmiştir. Ürünün performansı ve uygunluğu müşterinin makinasına, kullanma şartlarına ve basılan malzemeye bağlı kaldığından, netice ile ilgili bir garanti verememekteyiz. Ticari bir baskıya başlamadan önce müşterilerin kendi teknik spesifikasyon ve proses şartlarına göre bir uygunluk testi yapmalarını öneririz. Müşterinin amacına uygunluğu konusunda direk veya dolaylı olarak bu belgede bahsi geçen ürünlerin garantisi yoktur. Hiç bir durumda burada verilen bilginin kullanımından çıkabilecek hasarlardan Sun Chemical sorumlu tutulmayacaktır. Sun Chemical, iyileştirme maksatlı değişiklikleri bilgi vermeden yapılabilir.