

TEKNİK BİLGİLER

V1

Ürün İsmi :SUNNEWS	Ürün Kodu:GCY2208, GCM2208, GCC2208, GCK1100, GCK1104, GCK1204,
Ürün Serisi : 2208, 1104,1100 , 1204	Ürün Tanımı:SUNNEWS CYAN SUNNEWS MAGENTA SUNNEWS YELLOW SUNNEWS BLACK
Makine Adı: GOSS COMMUNITY, TENSOR	
Belge Son Değişim: 14.12.2023	

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

SAP NO:90328272

TANIM:GCY2208:SUNNEWS YELLOW

TEST	ÖLÇÜM CİHAZI	SICAKLIK (C)	BİRİM	SPESİFİKASYON	
				ALT SINIR	ÜST SINIR
VİSKOZİTE	HAAKE ROTOVISCO	25	Poises	65	75
TACK	PRÜFBAU INKOMAT	26	-----	4,5	5,5
EZİLME	ERICHSEN GRINDOMETRE	25	µm	1,0	10,0
AKMA (1')	45 ° CAM	25	cm	3,5	4,0
AKMA (10')	45 ° CAM	25	cm	4,0	5,0

SAP NO:90328235

TANIM:GCM2208:SUNNEWS MAGENTA

TEST	ÖLÇÜM CİHAZI	SICAKLIK (C)	BİRİM	SPESİFİKASYON	
				ALT SINIR	ÜST SINIR
VİSKOZİTE	HAAKE ROTOVISCO	25	Poises	80	90
TACK	PRÜFBAU INKOMAT	26	-----	4,0	5,0
EZİLME	ERICHSEN GRINDOMETRE	25	µm	1,0	10,0
AKMA (1')	45 ° CAM	25	cm	3,0	4,0
AKMA (10')	45 ° CAM	25	cm	4,0	5,0


Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri Ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez : Atatürk Organize San. Bölgesi 10037 Sk. No:4 Çiğli - İZMİR

Tel: (0232) 376 88 90 * Fax: (0232) 376 88 97 - 98

Şube : Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Cd. No: 9 Gebze – KOCAELİ

Tel: (0262) 743 43 85 * Fax: (0262) 743 64 63



SAP NO:90328150**TANIM:GCC2208:SUNNEWS CYAN**

TEST	ÖLÇÜM CİHAZI	SICAKLIK (C)	BİRİM	SPESİFİKASYON	
				ALT SINIR	ÜST SINIR
VİSKOZİTE	HAAKE ROTOVISCO	25	Poises	55	65
TACK	PRÜFBAU INKOMAT	26	-----	4,0	5,2
EZİLME	ERICHSEN GRINDOMETRE	25	µm	1,0	10,0
AKMA (1')	45 ° CAM	25	cm	3,5	4,0
AKMA (10')	45 ° CAM	25	cm	4,0	4,5

SAP NO: 90328173**TANIM:GCK1104:SUNNEWS BLACK**

TEST	ÖLÇÜM CİHAZI	SICAKLIK (C)	BİRİM	SPESİFİKASYON	
				ALT SINIR	ÜST SINIR
VİSKOZİTE	HAAKE ROTOVISCO	25	Poises	76	78
TACK	PRÜFBAU INKOMAT	26	-----	3,5	4,5
EZİLME	ERICHSEN GRINDOMETRE	25	µm	1,0	10,0
AKMA (1')	45 ° CAM	25	cm	3,5	4,5
AKMA (10')	45 ° CAM	25	cm	4,5	6,2

SAP NO: 90328168**TANIM:GCK1100:SUNNEWS BLACK**

TEST	ÖLÇÜM CİHAZI	SICAKLIK (C)	BİRİM	SPESİFİKASYON	
				ALT SINIR	ÜST SINIR
VİSKOZİTE	HAAKE ROTOVISCO	25	Poises	68	70
TACK	PRÜFBAU INKOMAT	26	-----	3,8	4,5
EZİLME	ERICHSEN GRINDOMETRE	25	µm	1,0	10,0
AKMA (1')	45 ° CAM	25	cm	3,0	4,0
AKMA (10')	45 ° CAM	25	cm	4,0	5,0


Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri Ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez : Atatürk Organize San. Bölgesi 10037 Sk. No:4 Çiğli - İZMİR

Tel: (0232) 376 88 90 * Fax: (0232) 376 88 97 - 98

Şube : Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Cd. No: 9 Gebze – KOCAELİ

Tel: (0262) 743 43 85 * Fax: (0262) 743 64 63



SAP NO: 91099647

TANIM:GCK1204:SUNNEWS BLACK

TEST	ÖLÇÜM CİHAZI	SICAKLIK (C)	BİRİM	SPESİFİKASYON	
				ALT SINIR	ÜST SINIR
VİSKOZİTE	HAAKE ROTOVISCO	25	Poises	110	160
TACK	PRÜFBAU INKOMAT	26	-----	4,2	5,7
EZİLME	ERICHSEN GRINDOMETRE	25	µm	1,0	10,0
AKMA (1')	45 ° CAM	25	cm	3,0	4,0
AKMA (10')	45 ° CAM	25	cm	3,5	5,5

Yukarıdaki bilgiler,SunChemical'ın dahili Kalite Kontrol Sistemine ait verilerdir.

Bu bilgiler,mevcut bilgilerimiz dahilinde ve mevcut proseslere yönelik olarak geliştirilmiştir. Reolojik bilgiler zamana bağlı olarak değişebilir fakat kullanım anında normale gelecektir.

Renk Koordinatları Doğru şartlarda basıldığında,ürün ISO12647:3 'e Uygun baskı sağlar, ($\Delta E < 5$)

Uygulama Kurutucu olmadan gazete kağıdına coldset baskı prosesine uygun baskı yapma

Fiziksel Özellik Sakız kıvamında sıvı malzeme

Depolama 5 – 35 ° C arasında depolanması ve 20 – 35 ° C aralığında da kullanılması önerilir

Raf Ömrü Bu ürün,zamanla bozulmaz,kurumaz ama kıvamı artar,kullanımda bu normalleşir

Katkı maddeleri İlave katkı maddesi kullanımı önerilmez

Güvenlik Malzeme Güvenlik Bilgi Form'una (MSDS) müracaat ediniz

Burada belirtilen bilgiler geneldir ve ürünün kullanıcısının şartlarına uygun olup olmadığını belirtmek amacıyla verilmiştir.Bu ürün endüstriyel amaçlı kullanım için önerilmiştir.

Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri Ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez : Atatürk Organize San. Bölgesi 10037 Sk. No:4 Çiğli - İZMİR

Tel: (0232) 376 88 90 * Fax: (0232) 376 88 97 - 98

Şube : Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Cd. No: 9 Gebze – KOCAELİ

Tel: (0262) 743 43 85 * Fax: (0262) 743 64 63

